



FICHE TECHNIQUE

REMAGRIP CK-X, REMAGRIP CP-X

PLAQUES CAOUTCHOUC

<i>POLYMERE</i>		DIN ISO 1629	NR/BR
<i>RESISTANCE A LA RUPTURE</i>	[MPa]	DIN 53 504	19
<i>ALLONGEMENT A LA RUPTURE</i>	[%]	DIN 53 504	450
<i>DURETE</i>	[Shore A]	DIN 53 505	64
<i>ELASTICITE</i>	[%]	DIN 53 512	51
<i>RESISTANCE A LA DECHIRURE</i>	[N/mm]	DIN 53 507	19
<i>ABRASION</i>	[mm ³]	DIN 53 516	50
<i>DENSITE</i>	[g/cm ³]	DIN 53 479	1,10

PASTILLES EN CERAMIQUE

<i>OXYDE D'ALUMINE</i>	[%]		92
<i>POROSITE</i>	[%]	DIN EN 60 672	0
<i>MODULE DE YOUNG</i>	[GPa]	DIN EN 60672	300
<i>DENSITE</i>	[g/cm ³]	DIN EN 60 672	3,65

Les données indiquées ci-dessus sont issues de tests intensifs et représentent des valeurs moyennes. REMA TIP TOP se réserve le droit d'apporter des modifications sans avertissement préalable, sa responsabilité ne pouvant pas être engagée suite à l'évolution d'un produit.

REMA TIP TOP France – Division Industrie

Siège Social : 8, rue Jean Rostand - ZAI des Bruyères - BP 85 - 78194 TRAPPES CEDEX - Tél. 01 30 13 99 13 - Télécopie 01 30 13 99 51

Site internet : www.rema-tiptop.fr - email : industrie@rema-tiptop.fr

E.U.R.L. AU CAPITAL DE 2 700 000 EUROS - R.C. VERSAILLES B 552 064 149 - SIRET 552 064 149 00057 - APE 4531Z